

Номенклатура органических пигментов для красок производства фирмы IQChem Inc., Switzerland

Наименование	C.I.	Термо-стойкость, °С	Свето-стойкость	Погодо-стойкость	Области применения			
					Авто (ремонт)	Промышленные краски	Порошковые покрытия	Декоративные краски
IQC Coat Yellow 74-T	PY 74	180	7	3 - 4		•		•
IQC Coat Yellow 74-O	PY 74	180	7	3 - 4		•		•
IQC Coat Yellow 83-T	PY 83	200	7	2 - 3	*	•	•	*
IQC Coat Yellow 83-O	PY 83	200	7	3	*	•	•	*
IQC Coat Yellow 139	PY 139	280	7 - 8	4	•	•	•	•
IQC Coat Yellow 151	PY 151	160	8	5	•	•	•	•
IQC Coat Yellow 154	PY 154	180	8	5	•	•	•	•
IQC Coat Yellow 155	PY 155	180	8	4 - 5	•	•	•	•
IQC Coat Orange 34	PO 34	200	6	2 - 3		•	•	
IQC Coat Orange 36	PO 36	180	8	4 - 5	*	•	•	•
IQC Coat Red 484 FBL	PR 484	180	6	3		•		•
IQC Coat Red 112-T	PR 112	170	7	3 - 4		•		•
IQC Coat Red 112 FGR	PR 112	200	7	3 - 4		•		•
IQC Coat Quindo Red 122	PR 122	250	8	4 - 5	•	•	*	•
IQC Coat Red 2B 170	PR 170	180	8	3 - 4	•	•	•	
IQC Coat Red 3B 170	PR 170	180	8	3 - 4	*	•	•	•
IQC Coat Red 5B 170	PR 170	180	7 - 8	2 - 3		•	•	•
IQC Coat Red A3B 177	PR 177	250	8	4	•	•	•	•
IQC Coat Red 188	PR 188	200	7	3 - 4		•	*	•
IQC Coat DPP Red 254 2030	PR 254	250	8	4 - 5	•	•	•	*
IQC Coat DPP Red 254 BO	PR 254	250	8	5	•	•	•	•
IQC Coat Quindo Violet 19 RY	PV 19	200	8	4 - 5	•	•	*	•
IQC Coat Quindo Violet 19 RV	PV 19	250	8	4 - 5	•	•	*	*
IQC Coat Violet 23 R	PV 23	180	7 - 8	4 - 5	•	•	•	*
Coat Violet 23 B-Special	PV 23	180	7 - 8	4 - 5	•	•	•	•
IQC Coat Blue A3R 60	PB 60	300	8	4 - 5	•	•	•	•
IQC Coat Green 7	PG 7	250	7	4 - 5	•	•	•	•
IQC Coat Green 36	PG 36	300	7 - 8	5	•	•	•	•

* - Ограниченное применение. Необходима предварительная проверка

• - Рекомендуется к применению

Номенклатура органических пигментов для пластиков производства фирмы IQChem Inc., Switzerland

Наименование	C.I.	Области применения			
		PVC	PE/PP	PS	ABS
IQC Plast Yellow 13	PY 13	•	*		
IQC Plast Yellow 17	PY 17	•	•		
IQC Plast Fast Yellow R-83	PY 83	•	•		
IQC Plast Fast Yellow 83 FG	PY 83	•	*		
IQC Plast Yellow 110	PY 110	•	•	•	•
IQC Plast Yellow 139	PY 139	•	•		
IQC Plast Fast Yellow 180	PY 180	•	•	•	•
IQC Plast Fast Yellow 183	PY 183	•	•	•	•
IQC Plast Yellow 191	PY 191	•	•	•	•
IQC Plast Orange 34	PO 34	•	•		
IQC Plast Orange 64	PO 64	•	•		
QC Plast Scarlet 2 BP 482	PR 48:2	•	•		
IQC Plast Scarlet 482	PR 48:2	•	•		
IQC Plast Scarlet 2 BSP 483	PR 48:3	•	•	*	
IQC Plast Rubine 4 BP 571	PR 57:1	•	•		
IQC Plast Rubine 571	PR 57:1	•	•		
IQC Plast Quindo Red 122 FG	PR 122	•	•	•	
IQC Plast Fast Red 3B 170	PR 170	*	*		
IQC Plast Fast Red 5B 170	PR 170	•			
IQC Plast Red 176	PR 176	•	•	•	
IQC Plast Fast Red A3B 177	PR 177	•	•	•	
IQC Plast DPP Red 254 2030	PR 254	•	•		
IQC Plast Quindo Violet RV 19	PV 19	•	•	•	
IQC Plast Violet RL-23	PV 23	•	•		
IQC Plast Blue 15:3 FG	PBL 15:3	•	•	•	•
IQC Plast Blue A3R 60	PBL 60	•	•		
IQC Plast Green 7 FG	PG 7	•	•	•	•
IQC Plast Green 36	PG 36		•		
IQC Plast Brown 25	PBR 25	•	•		

* - Ограниченное применение. Необходима предварительная проверка

• - Рекомендуется к применению